

<b>Calibre:</b>	90 galgas	<b>Fecha Rev:</b>	02 de abril 2022
<b>Cliente:</b>	Varios	<b>No. Rev:</b>	02
<b>Aditivo:</b>	N/A	<b>Duración:</b>	04 meses
<b>Presentación</b>	Rollos empacados con película de polietileno y tapones en los extremos, entarimados y flejados.		

### Aplicaciones

Utilizado mayormente para la desinfección de suelos, al ser natural permite que la luz pase y caliente el suelo y raíces. Favorece una mayor acumulación de calor en el suelo. Puede contribuir al crecimiento de malezas en el suelo si existe este precedente.

Parámetros		Unidades	Valor	Tolerancia	Método
Calibre		mil	0.90	±10%	ASTM D6988
Ancho		cm	varios	±2	-
Largo		m	varios	±2	-
Transmitancia		%	2.0	máx	ASTM D1003
Haze		%	-	-	ASTM D1003
Claridad		%	-	-	ASTM D1746
Difusión		%	-	-	ASTM D1003
Tensión de ruptura	sm st	psi psi	2000 1900	min min	ASTM D882
Elongación	sm st	psi psi	350 450	min min	ASTM D882
Modulo secante (2%)	sm st	psi psi	36500 40000	máx máx	ASTM D882
Rasgado elmendorf	sm st	psi psi	130 360	min min	ASTM D1922
Impacto al dardo		g	-	-	ASTM D1709

### Notas y Observaciones

La tolerancia para el Perforado o Preperforado de 3/8" y 1" es de +/-1/8" y para 1 1/4" a 3" es de +/-1/4".  
En caso de requerir parámetros especiales contactar al ejecutivo.  
La presente ficha técnica aplica para Acolchados con Alta Barrera u otro aditivo adicional según aplique.

\*Los datos presentados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y son de carácter informativo. Los resultados pueden variar dependiendo de las dimensiones del producto y línea de producción, entre otros. Es responsabilidad del cliente realizar sus propias evaluaciones sobre la aplicación final del producto.

