

<b>Calibre:</b>	400 galgas	<b>Fecha Rev:</b>	02 de abril 2022
<b>Cliente:</b>	Varios	<b>No. Rev:</b>	02
<b>Aditivo:</b>	N/A	<b>Duración:</b>	04 meses
<b>Presentación</b>	Rollos empacados con película de polietileno y tapones, entarimados y flejados		

### Aplicaciones

Película agrícola utilizada para control de plagas. El color azul repele a insectos del tipo de los áfidos.

Parámetros		Unidades	Valor	Tolerancia	Método
Calibre		mil	4.00	±7%	ASTM D6988
Ancho		cm	varios	±1	-
Largo		m	varios	±1	-
Transmitancia		%	varios	-	ASTM D1003
Haze		%	2.0	-	ASTM D1003
Claridad		%	-	-	ASTM D1746
Difusión		%	-	-	ASTM D1003
Tensión de ruptura	sm st	psi psi	2200 2000	min min	ASTM D882
Elongación	sm st	psi psi	350 650	min min	ASTM D882
Modulo secante (2%)	sm st	psi psi	31000 33000	máx máx	ASTM D882
Rasgado elmendorf	sm st	psi psi	180 700	min min	ASTM D1922
Impacto al dardo		g	-	-	ASTM D1709

### Notas y Observaciones

En caso de requerir parámetros especiales contactar al Ejecutivo.

\*Los datos presentados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y son de carácter informativo. Los resultados pueden variar dependiendo de las dimensiones del producto y línea de producción, entre otros. Es responsabilidad del cliente realizar sus propias evaluaciones sobre la aplicación final del producto.

