

# FICHA TÉCNICA



## INDUSTRIAS DE CULIACÁN S.A. DE C.V.

### PRODUCTOS AGRICOLAS

<b>Cliente:</b>	NA			
<b>Calibre:</b>	60 galgas	<b>Producto:</b>	Película Acolchado Blanco Blanco	
<b>Aditivos:</b>	NA		<b>Duración:</b>	01 mes
<b>Presentación:</b>	Rollos empacados con película de polietileno y tapones en los extremos, entarimados y flejados.		<b>Fecha Rev:</b>	sep-22
			<b>No. Rev:</b>	03

### APLICACIONES

Acolchado Blanco Blanco

### PROPIEDADES

Parámetros		Unidades	Valor	Tolerancia	Método
Calibre		mil. de pulgada	0.60	± 10%	ASTM D6988
Ancho		centímetros	Varios	± 2	—
Largo		metros	Varios	+ 2	—
Transmitancia		%	45.0	Máximo	ASTM D1003
Haze		%	—	—	ASTM D1003
Claridad		%	—	—	ASTM D1746
Difusión		%	—	—	ASTM D1003
Tensión de ruptura	SM	psi	2,200	Mínimo	ASTM D882
	ST	psi	1,800	Mínimo	
Elongación	SM	psi	250	Mínimo	ASTM D882
	ST	psi	350	Mínimo	
Módulo secante (2%)	SM	psi	31,000	Máximo	ASTM D882
	ST	psi	33,000	Máximo	
Rasgado Elmendorf	SM	psi	105	Mínimo	ASTM D1922
	ST	psi	360	Mínimo	
Impacto al dardo		gramos	—	—	ASTM D1709

### NOTAS / OBSERVACIONES

En caso de requerir parámetros especiales contactar al ejecutivo.

Los datos presentados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y son de carácter informativo. Los resultados pueden variar dependiendo de las dimensiones del producto y línea de producción, entre otros. Es responsabilidad del cliente realizar sus propias evaluaciones sobre la aplicación final del producto.



ÁREA TÉCNICA +52 667846 44 00

www.icusa.com.mx

ENERO 2022  
REV. 04

F-ATE-17A