

Calibre:	720 galgas	Fecha Rev:	SEP 2022
Cliente:	Varios	No. Rev:	03
Aditivo:	Antigoteo	Duración:	24 meses
Presentación	Rollos empacados con película de polietileno y tapones en los extremos, entarimados y flejados.		

Aplicaciones

-

Parámetros		Unidades	Valor	Tolerancia	Método
Calibre		mil	7.2	±7%	ASTM D6988
Ancho		cm	varios	nota 1	-
Largo		m	varios	+1	-
Transmitancia		%	80	-	ASTM D1003
Haze		%	100	-	ASTM D1003
Claridad		%	-	-	ASTM D1746
Difusión		%	80	-	ASTM D1003
Tensión de ruptura	sm st	psi psi	2100 2100	min min	ASTM D882
Elongación	sm st	psi psi	550 650	min min	ASTM D882
Modulo secante (2%)	sm st	psi psi	35500 38500	máx máx	ASTM D882
Rasgado elmendorf	sm st	psi psi	800 1700	min min	ASTM D1922
Impacto al dardo		g	270	min	ASTM D1709

Notas y Observaciones

- 1) La prueba de impacto al dardo establece el peso mínimo al cual la película sufre una deformación (estiramiento). El peso al cual la película se rompe es mayor.
- 2) La tolerancia para anchos >10m es de -5/+10cm y anchos <10m es de -3/+5cm.
- 3) En caso de requerir parámetros especiales contactar al Ejecutivo.

*Los datos presentados en esta Ficha Técnica están basados en nuestra experiencia y son de carácter informativo. Los resultados pueden variar dependiendo de las dimensiones del producto y línea de producción, entre otros. Es responsabilidad del cliente realizar sus propias evaluaciones sobre la aplicación final del producto.

